

エポキシ樹脂含浸プリプレグのお取り扱いについて

この度は弊社のフラックス製品をご用命頂きまして誠に有難うございます。

エポキシ樹脂含浸プリプレグは、熱硬化性の樹脂を使用しているため、常温（20℃～25℃）下においては徐々に硬化していきます。

そのため、常温下では **3週間以内** にご使用頂けるようお願い致します。時間経過後は樹脂が硬化を開始し、成形不良の原因となりますことをご了承お願い致します。

尚、長期保管される場合は、**-4℃以下**にて冷凍保管をお願い致します。

カーボンテックソリューションズ株式会社

